

### Er : Glass 铒镱共掺磷酸盐玻璃

Er:Glass 铒镱共掺磷酸盐玻璃是一种以磷酸盐玻璃为基质的稀土掺杂激光材料，它荧光寿命长，掺 Er<sup>3+</sup>、Yb<sup>3+</sup>和 Cr<sup>3+</sup>的掺铒玻璃激光器在近 1.5 μm 的光谱范围内提供了一种有用的相干源，对人眼相对安全。主要用于激光测距及跟踪，光纤通信、光电对抗，强激光毁伤，激光医疗，激光美容，具有光波导放大和高增益光纤放大的特点。



#### 主要特点:

- 激光效率高
  - 激光阈值低
  - 人眼安全
  - 高光转换
- 材料性能:

材料	Cr14	CrE5
取向	[100], [110] ± 0.5°	[100], [110] ± 0.5°
质量密度	3.10 g/cm <sup>3</sup>	2.95 g/cm <sup>3</sup>
莫氏硬度	8.5	8.5
杨氏模量	57.6 GPa	57.6 GPa
抗拉强度	2 GPa	2 GPa
熔点	1970° C	1970° C
导热系数	0.7	0.8
比热/(J·g <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> )	0.59	0.59
抗热震参数	800 W/m	800 W/m
热系数 光程长度 (10-7/°C) (20~100°C)	3.6	
线性热膨胀系数 (10-7/ K) (20~100°C)	103	80.5
线性热膨胀系数 (10-7/ K) (100~300°C)	127	87
软化温度 (摄氏度)	493	519
转变温度 (摄氏度)	455	476
化学耐久性(在 100° C 蒸馏水中的失重率)(μg/hr.cm <sup>2</sup> )	103	
dn / dT (10 <sup>-6</sup> /°C) (20~100°C)	-5.2	-6.8
折射率@ 1535 nm	1.53	1.533
折射率 (d 589.3nm)	1.539	1.541
阿贝值	64	63.6

#### 产品参数:

方向公差	< 0.5°
厚度/直径公差	±0.05 mm
表面平整度	< λ/8@632 nm



# 上海奥普特科晶体材料有限公司

## Shanghai Opticrystal Materials Co., Ltd

波前失真	$< \lambda / 4 @ 632 \text{ nm}$
表面质量	10-5 (MIL-0-13830A)
平行性	10"
垂直性	15´
透光孔径	>90%
倒角	$< 0.1 \times 45^\circ$
最大尺寸	dia (3-12.7) $\times$ (3-150) mm <sup>2</sup>